

DAKORIT® Bituflex20B

Не содержащее растворителей, эластичное битумное каучуковое толстослойное покрытие для гидроизоляции старых битумных и фиброцементных горизонтальных покрытий (крыш)

Свойства

DAKORIT® Bituflex 20B является вязкой, легкой в применении, обогащенной эластомерами битумно-каучуковой эмульсией. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным материалам, устойчивая к воспламенению, тепловому излучению, устойчивая к контакту с грунтовыми водами.

DAKORIT® Bituflex 20B имеет высокую стойкость к ультрафиолету и износостойкость. Устойчива к противогололедным солям и агрессивным материалам, обычно встречающимся в грунте.

- Эластичное
- Подходит для нанесения методом распыления
- Имеет высокую адгезию
- Стойкое к УФ-излучению, износостойкое
- Тепло- и холодостойкое

Применение

DAKORIT® Bituflex 20B используется для защиты и восстановления битумных крыш и фиброцементных плит.

Применяется для изоляции строительных объектов в области контакта с грунтом и внутренних помещениях, а также в качестве холодной мастики для асфальта для замыкания асфальтового полотна.

Области применения:

- Отстойники, подпорные водохранилища, резервуары в гидротехническом строительстве
- Контактующие с грунтом кладки и бетонные плиты
- Битумно-полимерные кровельные полотна
- Волокнисто-цементные плиты
- Балконы и фундаментные плиты под стяжкой
- Изоляция плоских крыш

Технические характеристики

Упаковка	ПЭ-ведра
Тара	23 кг/ 12 кг
Форма поставки	24 /33 ведер / паллета
Плотность	1,1г/л
Температура обработки	от + 5 °C до + 35 °C
Термостойкость	100 °C
Холодостойкость	< -15 °C
Обрыв при растяжении: при +20 °C	≥ 900 %
Стойкость к осадкам ¹⁾	через 4 часа
Полимеризация, готовность к нагрузкам ¹⁾	через 24 часа
Хранение	12 месяцев

Расход

Ненапорная вода	1,5 кг/м ²
Напорная вода DAKORIT® DV110 89V	> 2,5 кг/м ²

¹⁾ При + 20 °C и 60 % относительной влажности воздуха.

DAKORIT® Bituflex20B

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, плотным и гладким. Скопления грязи следует удалить струей водяного пара или механически.

Обработка поверхности

1. Для использования в качестве грунтовки развести 20 % водой.
2. **DAKORIT® Bituflex 20B** наносится валиком, кровельной щеткой, широкой штукатурной кистью или **перистальтическим насосом PP 99** в качестве безвоздушного распылителя.
3. При укладке асфальта можно использовать специализированные штабелируемые транспортные средства, снабженные резиновым скребком.
4. После использования инструменты немедленно вымыть водой.

В местах с повышенной нагрузкой или в местах, подверженных образованию трещин, **DAKORIT® Bituflex 20B** следует наносить минимум в 2 слоя; первый слой необходимо покрыть **DAKORIT® DV110 89V** (например, в зоне колебания уровня воды или крыш без уклона).

Предупреждения

На крышах с затрудненным дренированием (образованием луж), повышенным накоплением пыли, листьев, семян растений, могут образовываться плесень и мох. При высыхании луж образуются высокие поверхностные напряжения, обусловленные усыханием набухших отложений. Возникают трещины (концентрации напряжения), которые могут распространяться на лежащую в нижнем слое изоляцию. Такие области крыши считаются «особо нагруженными поверхностями», которым следует соответствующе относиться.

Системные продукты hahne

DAKORIT® DV110 89V
Перистальтический насос PP 99

Важные замечания

- Соблюдать температуру нанесения от + 5 °C до +35 °C.
- Во время высыхания **DAKORIT® Bituflex 20B** защищать от дождя.
- Свежий материал можно смыть водой.
- Высокая влажность воздуха и низкие температуры замедляют процесс высыхания.
- Избегать нагрузки воды, попавшей под покрытие (негативного давления воды).

Состав

Битумы, полимеры, эмульгаторы, функциональные наполнители.

Рекомендации по охране труда

При обращении с химическими продуктами необходимо соблюдать общепринятые гигиенические рекомендации и меры безопасности. Следует носить соответствующую защитную рабочую одежду.

Утилизация

Согласно местным нормам и правилам.

Импортер

BAUSYSTEMS
office@bausystems.com.ua,
www.bausystems.com.ua,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Рекомендации базируются на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Но они не могут применяться в любых условиях. Исходя из этого мы рекомендуем в случае необходимости провести пробы применения. Возможны технические изменения в процессе дальнейшего развития. В остальном действуют наши обычные условия. Состояние на апрель 2018.