

Epasit fsm

Раствор для санации швов и заделки трещин

Свойства

Epasit fsm — это готовый к применению раствор. Поставляется в натурально-белом цвете, но может быть окрашен изготовителем в соответствии с образцом. После отвердевания **epasit fsm** становится гидрофобным. Низкий уровень хромата в соответствии с правилами (EG) 1907/2006.

Применение

Epasit fsm применяется для кладки натуральных камней с шириной шва более 10 мм в помещении и на улице, особенно для кладки, подвергающейся воздействию влаги и соли.

Обработка

Швы выскрести и очистить. При необходимости слегка увлажнить. Не использовать при температурах ниже + 5 °C перед ожидаемыми заморозками или на замерзшем грунте.

На каждый мешок **epasit fsm** добавьте приблизительно 5 л водопроводной воды и смешайте в соответствии с требованиями обработки. Время перемешивания составляет не менее 3 минут. Вдавить **epasit fsm** в швы, трещины. Защитите поверхности от быстрого высыхания.

Техника безопасности

Продукт раздражает кожу. Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать контакта с кожей. При попадании в глаза незамедлительно основательно промыть водой и обратиться к врачу. Работа в защитной одежде и защитных перчатках.

Технические характеристики

Форма поставки	сухой раствор, в мешках по 30 кг
Хранение	в сухом месте; около 12 месяцев
Расход	в зависимости от ширины и глубины шва

Утилизация

В переработку сдавать только пустую упаковку. Оставшийся материал можно утилизировать в отвердевшем виде или в качестве порошка как строительные отходы.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Выпуск 02/19

Продукты epasit доказали свою пригодность на практике. Однако поскольку в строительстве возможны разные условия, мы рекомендуем до начала работ опробовать предоставленные материалы, чтобы получить представление о технологии обработки, материале и расходе. После появления нового информационного листа о продукте epasit, этот теряет свою актуальность.