

Epasit MineralSanoPro HB

Общая характеристика

Epasit MiheralSanoPro hb это минеральный продукт, штукатурный набрызг, служащий мостом сцепления для последующего нанесения штукатурок **epasit MiheralSanoPro lpf-WTA**, либо **epasit MiheralDicht sperr**. Он является составной частью системы санирующих штукатурных продуктов **epasit Sanier-Systems MineralSanoPro**.

Свойства

Epasit MiheralSanoPro hb абсолютно минеральная, быстросхватывающаяся сухая цементная смесь. Противостоит воздействию вредных солей и соответствует предписаниям WTA – Merkblat 2-9-04/D «Saniersysteme» (WTA – научно-техническое объединение по защите и охране исторических памятников архитектуры).

Epasit MiheralSanoPro hb практически не содержит хрома в соответствии с предписанием TRGS 613/Giscode ZP 1.

Обработка

Основание очистить от старой штукатурки, краски. Удалить все ослабленные и нестабильные места кирпичной кладки, убрать любые химические загрязнения. Ослабленные швы выскоблить, разломанные кирпичи заменить на новые.

Не перерабатывать при температуре ниже +5 °C, не работать по промерзшему основанию либо в предвидении заморозков. Основание предварительно смочить водой.

Epasit MiheralSanoPro hb размешать с чистой водой до однородного состояния. На 30 кг. продукта (мешок) – около 5 л затворной воды. В случае обработки критических оснований с существенной разницей впитывания, добавлять в затворную воду активатор сцепления **Untergrund Haftemulsion epasit he**, из расчета 1 л на мешок **epasit MiheralSanoPro hb**. Наносить кельмой, веником. Возможно нанесение соответствующими штукатурными аппаратами, особенно на большие площади, где требуется нанесение без пропусков на всю поверхность.

Набрызг на всю поверхность необходим перед нанесением **epasit MiheralDicht sperr**.

Для **epasit MiheralSanoPro lpf-WTA** достаточно сеткообразного нанесения, перекрывающее до 50 % обрабатываемой площади.

Замешанный раствор переработать в течении 1 часа. Свежий слой защищать от быстрого высыхания, либо периодически смачивать водой. Технологический перерыв до нанесения последующих слоев – мин. 5 дней, однако, если вместо затворной воды применить продукт **Gwikbond epasit gb**, время ожидания сокращается до одних суток.

Технические характеристики

Форма поставки	мешок 30 кг
Хранение	минимум 6 месяцев в сухом месте
Расход	около 10 кг/м ² при нанесении на всю поверхность и около 4 кг/м ² при сеткообразном нанесении

Указания по безопасности

При попадании раздражает глаза и кожу. Не давать в руки детям, не вдыхать пыль, избегать попаданий на открытые участки тела, в случае попадания в глаза – тщательно промыть большим количеством чистой воды и проконсультироваться у врача. При работе использовать соответствующую защитную одежду и перчатки.

Утилизация

Упаковка подлежит вторичной переработке, остатки продукта после отверждения утилизируются как сухие строительные отходы согласно местным предписаниям.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
 +38 068 337 87 89,
 +38 068 847 89 95

Выпуск 02/19

Продукты **epasit** доказали свою пригодность на практике. Однако поскольку в строительстве возможны разные условия, мы рекомендуем до начала работ опробовать предоставленные материалы, чтобы получить как навыки по технологии переработки материалов и представление о расходе.

После появления нового информационного листа о продукте **epasit**, этот теряет свою актуальность.