

INTRASIT® IC 280S

Инъекционный крем для восстановления горизонтальной гидроизоляции

Свойства

INTRASIT® IC 280S – это не содержащий растворителей инъекционный крем на основе силана / силиксана с 80 % содержанием активного вещества. Продукт готов к использованию и может вводиться непосредственно в просверленное отверстие. Исключительно быстро и глубоко проникает в минеральные строительные материалы.

- Готовый к применению
- Без растворителей
- Высокоэффективный даже при высокой влажности
- Низкий расход
- Без неконтролируемого дренажа
- Может использоваться на основаниях со степенью промокания до 95 %

Применение

INTRASIT® IC 280S используется, прежде всего, для восстановления горизонтального гидроизоляционного барьера при ремонте кирпичной кладки. Материал вводится глубоко в кладку методом безнапорного инъецирования через горизонтально просверленные отверстия. Благодаря высокому содержанию активного вещества количество просверленных отверстий уменьшается.

Области применения:

- Восстановление горизонтальной гидроизоляции
- Все стандартные виды кладки
- Нештукатуренная кладка
- Безнапорный метод инъекции

Технические характеристики

Упаковка	пластиковое ведро, алюминиевая туба
Тара	5 л / 0,6 л (12 x 0,6 л / коробка)
Форма поставки	80 ведер / паллета
Плотность	0,9 кг/л
Температура обработки	+5 °C до +35 °C
Хранение	6 месяцев в сухом, защищенном от замерзания месте

Расход

Базовое значение для 8 просверленных отверстий на 1 м (каждые 12,5 см) и 10 см глубины стенки при инъекционном методе

0,01 л

Толщина стены

11,5 см	около 0,1 л
24 см	около 0,23 л
36 см	около 0,35 л
48 см	около 0,46 л

Расход на 0,6 л тубы в метрах:

11,5 см	около 6 м
24 см	около 2,6 м
36 см	около 1,7 м
48 см	около 1,3 м

INTRASIT® IC280S

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, способным выдерживать нагрузку, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи и остатков раствора.

Обработка поверхности

Обработка осуществляется согласно принципам DIN 1053 для кладочных работ и WTA (Международной ассоциации по науке и технологии эксплуатации зданий и сохранения памятников), а также инструкциям, изложенным в брошюре 4-4-04D («Инъектирование кирпичных кладок»).

Создание горизонтальной гидроизоляции путем инъектирования:

1. Просверлите отверстия с интервалом примерно 12,5 см (диаметр отверстия 12 мм, Глубина сверления должна составлять толщину кладки минус 2 см). Обычно отверстия можно просверлить горизонтально в горизонтальном стыке.
2. Промойте просверленные отверстия.
3. Заполните просверленные отверстия в кладке с помощью **INTRASIT® IC 28OS**, используя инъекционную трубку **hahne® IL 9ZH**, не оставляя пустоты.
4. Все технологическое оборудование после использования следует очистить водой.
5. Сразу после инъектирования **INTRASIT® RZ1 55HSP** закройте просверленные отверстия (обратите внимание на TM).
6. Нанести последующую вертикальную гидроизоляцию на расстоянии не менее 30 см ниже и выше линии просверленного отверстия.

Системные продукты hahne

INTRASIT® BLS 54TR
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® HSS 9ZH

Важные замечания

- Соблюдайте правила WTA.
- При хранении защищать от замерзания.
- Поверхность, выше зоны инъектирования, может высыхать только в том случае, если на стенах нет плотных покрытий и в обрабатываемых помещениях присутствует адекватные условия высыхания.
- Принимайте необходимые меры по восстановлению или устройству внешней и внутренней систем гидроизоляции или ремонтных штукатурных систем.
- Поверхность в обрабатываемой области может иметь кратковременное обесцвечивание.

Состав

Силан, силоксан.

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать стандартные правила гигиены и меры безопасности при работе с химическими веществами. Следует одевать соответствующую рабочую защитную одежду.

Утилизация

Согласно местным нормам и правилам.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Эта информация основана на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Однако она не распространяется на все области применения. В случае сомнений, мы рекомендуем Вам протестировать материал перед его использованием. В связи с постоянным усовершенствованием продукта, данная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Наши общие положения и условия действуют по состоянию на сентябрь 2018.